

CE 40 Aquastatic

Гъвкава водоотблъскваща фугираща смес

Водоотблъскваща, гъвкава, устойчива на замърсяване и мухъл фугираща смес на циментова основа за фуги с ширина до 8 mm

Свойства

- гъвкава
- водоотблъскваща - аквастатичен ефект
- устойчива на надраскване и замърсяване
- за употреба на закрито и открито
- с гладка повърхност
- отлични работни параметри

Област на приложение

За фугиране на подови настилки и стенни облицовки от керамични плочки и гранитогрес, стъклени и каменни плочки (включително естествен камък и мрамор след тест). Благодарение на хидрофобния ефект (аквастатичен), водните капки се задържат върху повърхността и не попиват в структурата на фугата, която е по-здрава и по-устойчива на обезцветяване, на надраскване и на замърсяване. Тези предимства позволяват употребата на CE 40 във влажна среда: бани, душ кабинни, кухни и др. Продуктът може да се употребява на закрито и на открито. Специално се препоръчва използването на фугиращата смес CE 40 върху основи, подложени на деформации: гипсокартон, дървени плоскости, подово отопление. CE 40 отговаря на стандарт БДС EN 13888:2004 – клас CG2 Ar W (фугираща смес с подобрени параметри, повишена устойчивост на надраскване и понижена абсорбация на вода).

Подготовка на основата

Материалът, използван за залепване на плочките, трябва да е достатъчно твърд и сух. Изстърганите фуги първо трябва да се навлажнят. Предварително да се направи тест дали CE 40 не оцветява трайно повърхността на плочките.



Употреба

CE 40 се разбърква в чиста вода до получаването на хомогенна смес без бучки. За 2 kg CE 40 са необходими 0,6 l вода. За 5 kg CE 40 са необходими 1,5 l вода. Разбъркайте до постигането на еднакъв, хомогенен цвят. След 3 минути време за зреене фугиращата смес се разбърква отново. Фугиращата смес се нанася, като се използва класическата техника на запълване и заглаждане. Прясно фугираните плочки се забърсват и почистват с влажна гъба. Сухият слой се отстранява по-късно с мек сух парцал.

Пълният хидрофобен ефект се постига 5 дни след нанасянето.

Почистване на плочките с миешки препарати може да се извършва не по-рано от 5 дни след полагане на фугиращата смес.

Внимание

CE 40 се използва само в сухи условия при температури

от +5°C до +25°C. Всички данни и указания, посочени в този информационен лист, са определени при температура от +20°C и относителна влажност на въздуха 60%. При други климатични условия времето за втвърдяване и изсъхване се скъсява или удължава. Различия в абсорбирането на страните на фугата (краищата на плочките), различните съотношения вода/цимент, спецификата на водата, различните норми на изсъхване и нива на влажност на основата могат да предизвикат обезцветяване на фугите. CE 40 съдържа цимент и реагира алкално с водата. Затова кожата и очите трябва да са защитени. При контакт с кожата, изплакнете обилно с вода. При контакт с очите, веднага потърсете консултация с лекар.

Опаковка и съхранение

24 месеца от датата на производство в оригиналната опаковка на сухо.

Срок на годност

Пластмасови кофи от 2 и 5 kg.

Технически данни

| | |
|---------------------------|--|
| База: | Комбинация от цимент, естествени минерални пълнители и полимерни добавки |
| Насипно тегло: | около 1,1 kg/dm ³ |
| Съотношение на смесване: | 0,60 l вода на 2 kg CE 40 1,5 l вода на 5 kg CE 40 |
| Време на употреба: | 2 часа |
| Температура на работа: | от +5°C до +25°C |
| Отгоре може да се стъпва: | след 9 часа |
| Температурна устойчивост: | от -30°C до +70°C |

Ориентировъчен разход

| Размер на плочката (в cm) | Ширина на фугите (в mm) | Количество CE 40 (kg/m ²) |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 5/5 | 2 | 0,5 |
| 5/5 | 3 | 0,7 |
| 10/10 | 2 | 0,4 |
| 15/15 | 3 | 0,4 |
| 10/20 | 3 | 0,4 |