

## “ТЕРАКОЛ т°”

Термоустойчива смес за зидане на камини, огнища и пещи

### Свойства

Устойчива на температури до 1270°C

Поема температурните напрежения

Бързо постигане на стабилност на направената зидария от огнеупорни тухли

### Област на приложение

За зидане на камини, огнища и пещи за вътрешно и външно приложение.

За зидане на застъпващи се редове на шамотни кахлени тухли, както и на промишлени огнеупорни тухли.

### Начин на работа

В чист със за смесване се налива 1 литър вода и се смесва при интензивно разбъркване с 4 кг суха смес – Теракол т°. За препоръчване е да се използува механична бъркачка. Оставя се сместа да престои 10 минути, след което се разбърква отново и е готова за работа. Сместа трябва да се употреби в течение на 3 – 4 часа.

Иззиданата пещ може да се използува след една седмица чрез бавно и внимателно нагряване.

Зидането да се извършва при температури от +5°C до +30°C. Шамотните тухли трябва да се сухи, без замърсявания или омасляване.

### Указания

Да се спазват обичайните предпазни мерки при работа със строителни материали.

Да не попада в ръцете на деца.

Не се препоръчва използването на лепилото за изравняване на кривини при дебелина на слоя над 8 mm.

Да не се смесва с обикновен цимент или пясък, защото термоустойчивостта рязко се понижава.

Работните инструменти се почистват с вода преди да са засъхнати.

### Разходна норма

За зидане: 4,5 – 5 кг/м<sup>2</sup> зидария.

## Опаковки

Многослойни хартиени торби от 5кг и 25 кг.

## Срок на годност

12 месеца от датата на производство при съхранение в закрити и сухи складови помещения.

Ташев Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)